



ADHÉSIF POLYURÉTHANE GATOR BLOCK BOND XTRA PERFORMANCE À FAIBLE C.O.V.

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/11/2021

FICHE TECHNIQUE

- Mise à jour:** 3 novembre 2021
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.
- Description:** L'**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND** de polyuréthane est le plus résistant sur le marché. Il est spécialement formulé pour coller, les pavés de béton, les pierres naturelles, les tuiles de porcelaine, les couronnements de muret de soutènement, les unités de maçonnerie et également les couronnements de piscines, L'**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND** a une durée de vie aussi longue que les surfaces encollées ensemble. L'**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND** peut être utilisé sur des surfaces sèches ou humides. Le temps de séchage varie selon les facteurs tels que: l'humidité, la porosité, la température et les matériaux collés ensemble.
- Utilisation:**
- Couronnements de contours de piscines
 - Pavés de béton et briques
 - Murs de soutènement
 - Marches & couronnements
 - Surfaces sèches et humides
 - Pierres naturelles
 - Foyers (jusqu'à 400°F (204°C))
 - Adhésion permanente en 24hrs
 - Tuile de porcelaine extérieure
- Caractéristiques:**
- Adhésion permanente en 24 heures
 - Long temps de prise - Offre la flexibilité dans le positionnement; 30 minutes
 - Agit au-dessus de 0°C
 - Haute performance - Fournit une excellente couverture
 - Sans contraction - Ne se casse pas ni perd de l'adhésion
 - Xtra résistant (jusqu'à 3 fois plus résistant que l'adhésif conventionnel)
 - Xtra durabilité contre la torsion et la tension
 - Imperméable
 - Faible en COV
 - Faible odeur
- À noter:**
- Portez des gants lors de l'application de l'adhésif; une fois durci, le matériel ne peut pas être enlevé.
 - Non destiné à des applications avec une submersion continue.
 - Si l'adhérence à un substrat est discutable, un test d'application doit être effectué.
 - Pour assurer une adhérence optimale, assurez-vous que les surfaces de béton ou de pierre sont propres et exemptes de tout corps étranger.
 - Le matériau peut être repositionné jusqu'à 30 minutes sans perdre la force d'adhérence. L'humidité réduira le temps de prise des adhésifs polyuréthane. Éviter d'utiliser en cas de pluie ou sur de l'eau stagnante.
 - L'adhésif polyuréthane **GATOR BLOCK BOND XP FAIBLE COV** forme une adhérence tenace en 24heures. Le temps de durcissement varie en fonction de la température, de l'humidité et de la porosité des matériaux joints.
 - Nettoyez tous les outils et équipements immédiatement après utilisation avec un solvant minéral ou un équivalent. Le matériau durci doit être enlevé mécaniquement.



ADHÉSIF POLYURÉTHANE GATOR BLOCK BOND XTRA PERFORMANCE À FAIBLE C.O.V.

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/11/2021

Marche à suivre:

- A. Avant l'application de l'**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP**, consultez la [fiche technique \(FT\)](#) la plus récente du produit, accessible depuis le site AllianceGator.com
 - S'assurer que les surfaces qui seront collées ensemble sont propres.
- Couper le bec et percer un trou dans la cartouche à l'aide d'un clou.
- Utiliser un pistolet à calfeutrer pour appliquer l'**ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP** sur les surfaces propres.
- Joindre les deux surfaces fermement, en effectuant un mouvement de torsion de gauche à droite.

Composition: L'adhésif Polyuréthane Gator Block Bond XP à Faible C.O.V. est un élastomère à haute teneur en polyuréthane qui durcit par réaction avec l'humidité atmosphérique.

Temps de Prise: L'adhésif Polyuréthane Gator Block Bond XP à Faible C.O.V. à un temps de prise qui varie avec la température, l'humidité et la porosité des matériaux assemblés.

Tableau de force adhésive:		24hrs	7 jours
	béton à béton	850 psi	1000 psi

Couverture:

ADHÉSIF POLYURÉTHANE GATOR BLOCK BOND XP À FAIBLE C.O.V. COUVERTURE POUR TRAIT DE 1/4" (APPROX.)			
10 oz. / 296 ml		28 oz. / 828 ml	
pi ²	m ²	pi ²	m ²
28-32	8.5-9.5	79-90	24-27

Nettoyage: Les outils et l'adhésif peuvent être nettoyés à l'aide de solvant minéral ou d'un solvant équivalent. Observer les précautions du fabricant.

Emballage:	Produit	Format détail	Cartouches	Boîtes
			par Boîte	par Palette
	Adhésif Polyuréthane Gator Block Bond XP à Faible C.O.V.	10 oz / 296 ml	12	90
	Adhésif Polyuréthane Gator Block Bond XP à Faible C.O.V.	28 oz / 828 ml	12	60

Stockage: Les boîtes et palettes doivent être stockés à l'intérieur. Conserver dans un endroit frais et sec, loin de la lumière directe. L'unité de stockage à l'intérieur doit être chauffé pendant l'hiver. Le stockage à des températures élevées réduira la durée de vie.

Durée de vie: 1 an, si bien entreposé.

Propriétés:	PROPRIÉTÉS	VALEUR
	Temps de prise	Jusqu'à 1h
	Point d'ignition	250°F (121°C)
	Contraction	Aucun

Caractéristiques: Excède les normes ASTM D3498 et ASTM C557