



## SCELLANT SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES + REHAUSSEUR DE COULEUR

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 10/07/2025

# FICHE TECHNIQUE

- Mise à jour:** 10 juillet 2025  
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.  
Composez le **1-855-847-7767** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.
- Description:** Le scellant de la **SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES** est rehausseur de couleur et est fabriqué à partir de polymères à base de silicone. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des pierres naturelles, aidant à prévenir la corrosion due au sel de déverglaçage, aux effets des rayons ultraviolets et aux taches d'huile moteur et la graisse.
- Caractéristiques:**
- Sans formation de pellicule
  - Rehausseur de couleur
  - Assombrit la couleur (aspect mouillé)
  - Appliquer sur une surface sèche uniquement
  - Fonctionne au-dessus 4°C
  - Résiste aux intempéries après 24 heures
  - Plus facile à nettoyer et à entretenir
  - Pour une utilisation sur les patios avec piscine d'eau salée
  - À base d'eau, zéro lustre
  - Aide à prévenir la corrosion due au sel de déverglaçage, aux effets des rayons ultraviolets, aux taches d'huile moteur et la graisse
- Superficie couverte:**
- Granit: 37 - 55 m<sup>2</sup> (400-600 pi<sup>2</sup>) par 3,78L.  
Travertin 46 - 65 m<sup>2</sup> (500-700 pi<sup>2</sup>) par 3,78L.  
Calcaire: 28 - 46 m<sup>2</sup> (300-500 pi<sup>2</sup>) par 3,78L.  
Grès: 18 - 37 m<sup>2</sup> (200-400 pi<sup>2</sup>) par 3,78L.  
Ardoise: 18 - 37 m<sup>2</sup> (200-400 pi<sup>2</sup>) par 3,78L.
- Les superficies couvertes sont approximatives et varient en fonction de la porosité de la pierre, la largeur des joints et d'autres facteurs.
- Utilisation:** Pour les pierres naturelles telles que le granit, ardoise, marbre, calcaire, travertin, grès et pierre texturée. Pour applications à l'extérieur et à l'intérieur. Pour surfaces horizontales ou verticales.



## SCELLANT SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES + REHAUSSEUR DE COULEUR

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 10/07/2025

### À noter:

- Alliance recommande d'attendre au moins 60 jours après l'installation de la pierre naturelle avant de sceller. La raison de la période d'attente de 60 jours est de permettre à la pierre de respirer et de s'assurer qu'aucun résidu inesthétique tel que l'efflorescence ne remonte à la surface de la pierre. Le scellement prématuré pourrait empêcher tout nettoyage de ces taches scellées .
- Les pierres naturelles et le sable de jointoiment DOIVENT être sec à 100%.
- La température au moment de l'application doit se situer entre 10°C et 27°C.
- La surface des pierres naturelles doit être fraîche au toucher au moment de l'application du scellant (entre 10°C et 27°C).
- Nettoyez d'abord les pierres naturelles à l'aide des [produits nettoyants Gator Clean](#). Éliminez toutes les taches d'huile, de graisse et de rouille.
- Utilisez le [nettoyant à efflorescence Gator Clean](#) pour enlever toutes les taches d'efflorescence emprisonnées. En plus, il nettoiera la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
- Appliquez une (1) seule couche de produit de scellement de la **SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES**.
- Assurez-vous qu'au moins 48 heures de temps sec se sont écoulées avant d'appliquer le produit de scellement de la **SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRE NATURELLES**.
- Conçu expressément et uniquement pour une utilisation sur les surfaces non scellées. Ne peut être utilisé comme un re-scellant.
- Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.
- Toujours garder les surfaces propres et sèches pour réduire les accidents, glissements et chutes. Ce scellant n'est pas anti-dérapant. Des précautions doivent être prises autour des piscines et douches.
- Ne pas laisser sécher (film blanc ou résidu peut se former). Sinon essuyé après 5-10 minutes, résidu peut se former. Ne pas laver à la pression. Ne résiste pas aux acides ou aux produits caustiques. Ne pas diluer. Ne pas utiliser sur les surfaces de manipulation des aliments. Ne pas utiliser sur des tuiles vernis ou des surfaces non poreuses. Appliquer à des températures entre 10 à 27°C. Des résidus sec peuvent se former après une longue période et peuvent être éliminés en ajoutant du produit de scellement ou enlevé mécaniquement.
- Des questions? Visitez la page [FAQ des scellants Gator Seal](#)

### Marche à suivre:

1. A. Avant l'application de scellant **SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRE NATURELLES**, consultez la [fiche technique \(FT\)](#) la plus récente du produit, accessible depuis le site [Alliancegator.com](#)  
B. TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
2. Enlevez toutes les taches des pierres naturelles à l'aide des [produits nettoyants Gator Clean](#). Utilisez le nettoyant [Gator Clean Sealer Stripper](#) pour enlever tout revêtement inconnu qui reste sur la surface des pierres naturelles.
3. Enlevez tout le matériau de jointoiment contaminé et remplacez-le par le [sable polymérique Gator](#). Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement.
4. Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 10°C sans pluie pour que le [sable polymérique Gator](#) durcisse adéquatement.
5. Nettoyez toute la surface à l'aide du [nettoyant à efflorescence Gator Clean](#). Ce produit éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des pierres naturelles en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement.
6. Laissez les pierres naturelles sécher pendant au moins 48 heures à une température minimum de 10°C, sans pluie, pour que le sable et les pierres naturelles soient secs.



## SCellant SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES + REHAUSSEUR DE COULEUR

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 10/07/2025

### Marche à suivre: (suite)

7. Meilleure pratique : ([Voir la vidéo en ligne. 2 personnes nécessaires.](#)) Laisser sécher la surface pendant 24 heures avant d'appliquer le scellant. Appliquer une (1) couche de scellant de la **SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau à peinture (5-10 mm (1/4"-3/8")), d'un racloir, d'une éponge ou d'un chiffon. Appliquer par section de 5,6 m<sup>2</sup> (60 pi<sup>2</sup>). Utiliser un rouleau à poils ou un racloir pour enlever le surplus de scellant de la surface. Laisser le scellant restant pénétrer la surface pendant 5 à 10 minutes et essuyer tout surplus de scellant avec un chiffon en coton non pelucheux propre et sec. Répéter après 30 minutes si la pierre naturelle n'est pas bien scellée (faire le test avec une goutte d'eau).
8. Le produit de scellement de la **SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES** est hydrofuge et résiste aux intempéries après 24 heures.
9. Laissez sécher le scellant pendant 8 heures pour une utilisation pédestre (gardez la surface sèche) ou 72 heures pour une utilisation véhiculaire.

Alliance Designer Products n'est pas responsable de toute utilisation non conforme.

Emballage:	Produit	Format détail	par Boîte	par Palette
	<b>SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES</b>	3.78 L (1 U.S. gal.)	4 unités	24 boîtes
	<b>SÉRIE SIGNATURE GATOR SEAL POUR PIERRES NATURELLES</b>	18.9 L (5 U.S. gal.)		48 seaux

### GARANTIE LIMITÉE:

Avant d'appliquer le produit, l'utilisateur/l'acheteur doit au préalable vérifier si le produit répond aux attentes de l'utilisateur/l'acheteur et celui-ci assume tous les risques à cet égard. À titre de condition de la Garantie limitée, il est requis que, avant l'utilisation du produit sur une surface plus grande, l'utilisateur/l'acheteur vérifie d'abord sur une petite surface (0.4 m<sup>2</sup> (4 pieds carrés)) moins en évidence et s'assure que le produit donne un résultat satisfaisant pour l'utilisateur/l'acheteur. Si aucune vérification préalable n'est effectuée, l'utilisateur/l'acheteur ne pourra se prévaloir de la Garantie limitée que pour 0.4 m<sup>2</sup> (4 pieds carrés). ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation d'ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

**\*Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C en tout temps afin de bénéficier de la garantie limitée.**