



RECELLANT GATOR SEAL POUR PAVÉS DE BÉTON

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 01/04/2022



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

1er avril 2022

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description:

Le **RECELLANT GATOR SEAL** est fabriqué à partir de polymères acryliques et convient aux pavés de béton. Le rescellant pénètre dans le scellant présent pour réactiver les molécules, ce qui a pour effet de rajeunir le produit de scellement afin de protéger la surface des pavés de béton, aidant à prévenir la corrosion due au sel de déverglaçage, aux effets des rayons ultraviolets et aux taches d'huile moteur et la graisse.

Caractéristiques:

- Rehausse l'apparence
- Peut être appliqué sur les finis de scellement [Gator aspect satiné](#) et [aspect mouillé](#)
- Formation d'une pellicule
- Rajeunit les surfaces scellées
- Plus facile à nettoyer et à entretenir
- À base de solvant
- Résiste aux intempéries après 90 min.
- La température au moment de l'application doit se situer entre 16°C et 29°C
- Aide à prévenir la corrosion due au sel de déverglaçage, aux effets des rayons ultraviolets, aux taches d'huile moteur et la graisse

Couverture:

- 1 gal. u.s. (3.78 l) couvre 16 m² (175 pi²)
- 5 gal. u.s. (18.9 l) couvre 81 m² (875 pi²)

Utilisation:

Pour pavés de béton

À noter:

- Les pavés de béton et le sable de jointoiment DOIVENT être sec à 100%.
- La température au moment de l'application doit se situer entre 16 °C et 29 °C.
- La surface des pavés de béton doit être froide au toucher au moment de l'application du scellant (entre 16 °C et 29 °C).
- Le nettoyeur à **EFFLORESCENCE GATOR CLEAN** élimine la saleté incrustée de la surface des pavés de béton. Il nettoie les pavés de béton en plus de leur redonner des couleurs plus vibrantes. Ce nettoyage est requis avant l'application du **RECELLANT GATOR SEAL**, qui pourra alors pénétrer plus profondément dans la surface nettoyée.
- Appliquez une (1) seule couche de produit de scellement.
- Assurez-vous qu'au moins 48 heures de temps sec se sont écoulées avant d'appliquer le produit de scellement **RECELLANT GATOR SEAL**. Si la température est supérieure à 15°C, la surface devrait sécher en quelques heures.
- Portez des lunettes de protection, des gants et un masque respiratoire.
- Des questions? Visitez la page [FAQ des scellants Gator Seal](#)




RECELLANT GATOR SEAL POUR PAVÉS DE BÉTON

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 01/04/2022



Marche a suivre:



1. A. Avant l'application de scellant **RECELLANT GATOR SEAL**, consultez la [fiche technique \(FT\)](#) la plus récente du produit, accessible depuis le site [AllianceGator.com](#)
B. TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
2. Enlevez toutes les taches des pavés de béton à l'aide des produits nettoyants **GATOR CLEAN**. Utilisez le nettoyant [Gator Clean Sealer Stripper](#) pour enlever tout revêtement inconnu qui reste sur la surface des pavés de béton. (Photo 1)
3. Enlevez tout le matériau de jointoiement contaminé et remplacez-le par le [sable polymérique Gator](#). Suivez les instructions au verso des sacs pour mettre le sable en place convenablement. (Photo 2)
4. Attendez au moins 48 heures à une température minimale de 16°C sans pluie pour que le [sable polymérique Gator](#) durcisse adéquatement.
5. Nettoyez toute la surface à l'aide du [nettoyant à efflorescence Gator Clean](#). Ce produit éliminera les taches d'efflorescence emprisonnées dans les pores des pavés de béton en plus de bien nettoyer la surface, ce qui assurera une meilleure adhésion du produit de scellement (Photo 3)
6. Laissez les pavés de béton sécher pendant au moins 48 heures à une température minimum de 16°C sans pluie, pour que le sable et les pavés de béton soient secs
7. Meilleure pratique: (2 personnes nécessaires.) Appliquer une (1) couche de produit de scellement **RECELLANT GATOR SEAL** à l'aide d'un pulvérisateur, par section de 5,6 m² (60 pi²), puis utiliser un rouleau en mousse résistant au solvant afin d'enlever l'excédent de scellant sur la surface. Ce produit de scellement s'utilise dans des conditions environnementales normales sans avoir à être dilué. Nettoyer tous vos outils à l'aide du [Gatorene](#). Alliance Designer Products n'est pas responsable de toute utilisation non conforme.
8. Le produit de scellement **GATOR SEAL** est hydrofuge et résiste aux intempéries après 90 min
9. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant d'utiliser la zone scellée

| Emballage: | Produit | Format détail | per Boîte | per Palette |
|------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| | RECELLANT GATOR SEAL | 3.78 L (1gal. U.S.) | 4 unités | 24 boîtes |
| | RECELLANT GATOR SEAL | 18.9 L (5 gal. U.S.) | | 48 seaux |

GARANTIE LIMITÉE:

Avant d'appliquer le produit, l'utilisateur/l'acheteur doit au préalable vérifier si le produit répond aux attentes de l'utilisateur/l'acheteur et celui-ci assume tous les risques à cet égard. À titre de condition de la Garantie limitée, il est requis que, avant l'utilisation du produit sur une surface plus grande, l'utilisateur/l'acheteur vérifie d'abord sur une petite surface (0.4 m² (4 pieds carrés)) moins en évidence et s'assure que le produit donne un résultat satisfaisant pour l'utilisateur/l'acheteur. Si aucune vérification préalable n'est effectuée, l'utilisateur/l'acheteur ne pourra se prévaloir de la Garantie limitée que pour 0.4 m² (4 pieds carrés). Alliance Designer Products Inc. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation d'Alliance Designer Products Inc. est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Alliance Designer Products Inc. n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, Alliance Designer Products Inc. exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin. Le contenant doit être entreposé en tout temps à une température au dessus de 0°C afin de bénéficier de la garantie limitée. Le rescellant Gator Seal est utilisé pour sceller par-dessus les scellants à base de solvant existant.



Alliance Designer Products Inc.
1800 rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans Frais : 1 866-212-1611
www.alliancegator.com - Courriel : info@alliancegator.com