

# GATOR DUST

## POLYMEER STEENZAND

Voor steenvoegen van 13 mm tot 15 cm

### IDEAAL VOOR

- Residentieel gebruik
- Drainerende passingen
- Wet-cast (gegoten) stenen of natuursteen
- Terras, paden, rond het zwembad en meer
- Voor voegen van 13 mm tot 15 cm

### EIGENSCHAPPEN

- Laat geen sluijer achter op wet-cast of natuursteen
- **Drainerende toepassing;** beschermd tegen regen **24 uur** na bewatering.
- Enkel voor voetgangersgebruik
- Te gebruiken boven 15°C
- Snellere plaatsing
- Waterbestendige zak
- 15 jaar beperkte garantie



Onkruid



Schade door insecten



Erosie



### BESCHIKBARE KLEUREN



Sahara-beige

Antraciet

AllianceGator.com

# STAPPEN OM GATOR DUST TE GEBRUIKEN



**1**

Leg de wet-cast stenen of natuurstenen in een zandbed van maximum 2.5 cm. Zorg dat er een laag van minstens 15 cm aangedamde steenslag onder het zandbed ligt.



**2**

Zorg dat de zij- en bovenkanten van de wet-cast- of natuurstenen droog zijn.

**VOOR NATUURSTEEN:** Veeg met een harde borstel het GATOR DUST in de volledige diepte van de voegen.

**VOOR WET-CAST STENEN:** Gebruik een schopje om GATOR DUST in de volledige diepte van de voegen te gieten en vermijd dat er GATOR DUST op de wet-cast stenen komt.



**3**

Klop met een rubberen hamer op de kunst- of natuursteen, hierdoor komt de GATOR DUST stevig vast te zitten in de voegen en worden luchtballen weggewerkt. Herhaal stap 2 en deze stap 3 minstens nog twee keer.



**4**

Veeg met een fijne zachte borstel alle overtollige GATOR DUST van het steenoppervlak. Zorg dat de GATOR DUST minstens 3 mm onder de bovenkant van de stenen ligt.



**5**

Blaas met een bladblazer alle overtollige resten GATOR DUST van de wet-cast-of natuurstenen.



**6**

Bewater een zone van 5m<sup>2</sup> gedurende 90 seconden. Doe de rest van de oppervlakte op dezelfde wijze: telkens 90 seconden bewateren per zone van 5 m<sup>2</sup>. Is de volledige oppervlakte gedaan, spoel overtollige resten van GATOR DUST van het oppervlak.



**7**

Gebruik een bladblazer om overtollig water weg te blazen uit de poriën en scheurtjes van de kunst- of natuurstenen. Dit blazen is noodzakelijk om de overtollige resten GATOR DUST te verwijderen die op de stenen zijn achtergebleven tijdens de vorige stappen.

**BELANGRIJK:** Het water van in stap 6 zal de GATOR DUST doen binden en condenseren in de voegen. Als men te veel water gebruikt zal de GATOR DUST niet zo compact worden tijdens stap 3 en zal de uiteindelijke prestatie van GATOR DUST verminderen.

**LET OP:** GATOR DUST wordt heel stevig maar zal loskomen van de wet-cast- of natuurstenen als de steenslagonderlaag te los ligt. Het zal ook loskomen van de wet-cast- of natuurstenen als de stenen wankelen door een foute plaatsing. Volg de plaatsingsinstructies van GATOR DUST en u zult heel stevig voegmateriaal verkrijgen. Houd er rekening mee dat GATOR DUST blijft uitharden met de tijd.

## DEKING

Per zak van 22,7 kg Steen 60 mm dik	<b>VOEGBREEDTE</b> 1,25 cm tot 15 cm
Saharabeige, Antraciet	1,9-3 m <sup>2</sup>

**15 JAAR**  
BEPERKTE GARANTIE  
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

Bezoek voor meer informatie  
**AllianceGator.com**