



GATOR XP G2

POLYMEERZAND
VOOR VOEGVOEGEN TOT 10 CM
OP DRAINERENDE TOEPASSINGEN

IDEAAL VOOR

- Residentiële en commerciële toepassingen
- Drainerende ondergronden
- Vanaf 3 cm keramische tegels, betonstraatstenen, gebakken steen, Natuursteen en Nat gegoten producten
- Terrassen, rond zwembaden, patio's, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen, openbaar voetgangersgebied

EIGENSCHAPPEN

- Geen sluijer, geen stof, geen bladblazer, één bewatering
- Snellere installatietijd in 4 eenvoudige stappen
- **Voor drainagetoepassing**, regenbestendig
15 minuten na activering met water
- Werkt boven **0°C**
- Kan gebruikt worden op bestratingen met valse voegen
- Waterbestendige zak 20 kg
- 15 jaar beperkte garantie



Voorkom
Onkruid



Voorkom
Mieren



Voorkom
Erosie



GEEN SLUIER · GEEN STOF
GEEN BLADBLAZER · ÉÉN BEWATERING
REGEN VEILIG NA 15 MINUTEN

BESCHIKBARE KLEUREN



Beige

Antraciet

Ivoor

Zwart



AllianceGator.com/europe/nl/


4 EENVOUDIGE STAPPEN OM GATOR XP G2 ZAND TE INSTALLEREN

1



Veeg GATOR XP G2 SAND uit met een bezem met harde haren. Zorg ervoor dat het GATOR XP G2 SAND de voegen volledig vult. Niet combineren met andere materialen in de voegen. Laat een laag GATOR XP G2 SAND op het oppervlak liggen om het trillen en verdichten van GATOR XP G2 SAND in de voegen te bevorderen. Voor gestructureerde of voorbereekte oppervlakken raden we aan om al het zand van de klinker of plaat te verwijderen voordat u een trilplaat of rollertrilplaat gebruikt.

2



Tril het GATOR XP G2 SAND in de voegen van de bestrating met behulp van een trilplaat. We raden aan een rubberen beschermmat te gebruiken. Een rollertrilplaat of handstamper is het beste voor het leggen van tegels of natuurstenen. Het zandniveau van de voegen moet minstens 3 mm onder de bovenkant van het bestratingsoppervlak of 3 mm onder de afschuining liggen. Verdicht bij voorkeur in verschillende richtingen, om er zeker van te zijn dat er geen luchtspleten of holtes in de voegen zitten. Herhaal stap 1 en 2 om er zeker van te zijn dat de voegen gevuld en versterkt zijn. Smalle voegen vereisen meer aandacht om ze volledig te vullen.

3



Veeg overtollig GATOR XP G2 SAND van het stenen oppervlak, eerst met een harde bezem, daarna met een zachte bezem. Zorg ervoor dat de hoogte van GATOR XP G2 SAND minstens 3 mm onder de bovenkant van het bestratingsoppervlak of 3 mm onder de afschuining blijft.

4



Besproei gedurende minimum 30 seconden per 3 m² of tot GATOR XP G2 SAND het water afstoot en het water zich begint op te hopen op de polymeerzandvoegen.

VOOR DRAINAGESYSTEMEN (BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN)

- A Raadpleeg altijd het meest recente GATOR XP G2 SAND technische informatieblad (TDS) op AllianceGator.com, voordat u GATOR XP G2 SAND aanbrengt.
- B Klinkers en tegels moeten worden gelegd met een drainagefundering voordat GATOR XP G2 SAND wordt aangebracht.
- C De zijanten en bovenkant van de bestrating moeten volledig droog zijn. Niet aanbrengen als het oppervlak vochtig of nat is. Het vochtige of natte oppervlak zorgt ervoor dat GATOR XP G2 SAND voortijdig wordt geactiveerd en dat de polymeren aan de oppervlakken van de natuursteenbestrating gaan kleven.
- D Breng GATOR XP G2 SAND niet aan als de voegen van de klinkers vochtig of nat zijn. Hierdoor zal GATOR XP G2 SAND niet goed in de voegen glijden, wat leidt tot zeer dicht opeengepakte voegen en grote gevolgen heeft voor de prestaties van het product.
- E De temperatuur moet boven 0 °C liggen onder droge omstandigheden en er moet minimaal 15 minuten droog weer zijn na activering van GATOR XP G2 SAND.

- F Voor alle oppervlakken van bestrating, met name rond ingegraven zwembaden, moet er een minimale helling van 3 mm per 30 cm vanaf de rand van het zwembad of de constructies aanwezig zijn om de waterafvoer van het bestratingsoppervlak te garanderen.
- G Voor de rand van het zwembad moet mortel in de voegen worden gebruikt. Voor het aanbrengen van de overige bestrating rondom het zwembad kunt u gebruikmaken van GATOR XP G2 SAND.
- H Veeg GATOR XP G2 SAND niet over asfalt.
- I Breng GATOR XP G2 SAND minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de bestrating of 3 mm onder de afschuining aan. De gevulde en uitgeharde polymeerzandvoegen mogen nooit in direct contact komen met voetverkeer of banden, omdat er dan erosie kan optreden.*
- J Voor gestructureerde of voorbereekte oppervlakken raden we aan om al het zand van de klinker of plaat te verwijderen voordat u een trilplaat of rollertrilplaat gebruikt.

* Na activering van de GATOR XP G2 SAND, maakt het polymeerzand een cyclus door. In natte periodes wordt de GATOR XP G2 SAND zacht/rubberachtig. In zonnige, droge periodes herstelt het zichzelf, droogt het en hardt het uit. Deze cyclus kan zich oneindig herhalen zonder de structurele integriteit van de GATOR XP G2 SAND-voeg aan te tasten.

Let op: De stenen moeten voorzien zijn van afstandhouders bij gebruik door voertuigen en voetgangers. Als stenen ver uit elkaar liggen, is de onderliggende afstand te groot. GATOR XP G2 SAND kan worden aangebracht wanneer steenbestrating wordt gelegd op waterdoorlatende lagen die zich verdichten of verstikken. Dit betekent dat het polymeerzand niet door de holtes verplaatst. Breng GATOR XP G2 SAND niet aan wanneer de bestrating rechtstreeks op lagen met grote holtes wordt gelegd.

| OPPERVLAKTE PER ZAK VAN 20 KG GATOR XP G2 BESTRATING 20 CM X 10 CM X 6 CM | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | BEIGE | ANTRACIET | IVOOR | ZWART |
| 3 mm voegen | 4,2 m ² | 3,9 m ² | 4,2 m ² | 3,6 m ² |
| 5 mm voegen | 2,5 m ² | 2,3 m ² | 2,5 m ² | 2,2 m ² |
| 7 mm voegen | 1,8 m ² | 1,7 m ² | 1,8 m ² | 1,5 m ² |
| 10 mm voegen | 1,3 m ² | 1,2 m ² | 1,3 m ² | 1,1 m ² |

15 JAAR
BEPERKTE GARANTIE
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com/europe/nl/